



LOTACTREE

Plásticos de Engenharia

Nome do produto: PC

Aplicação: FDM

Temperatura impressão: 250°-280°C

Temperatura mesa: 100°-120°C

Referências de teste: Bambu Lab, parâmetro padrão 【PC genérico】 , temperatura de impressão 270°C, temperatura da cama 100°C. Recomenda-se fortemente a impressão em ambiente selado.

Atributos	Condições de teste	Padrões	Unidade	Valores
Densidade	//	D792	g/cm 3	1.18
MFR (índice de fluidez por massa)	260°C/2.16Kg	GB/T3682	g/10min	10
HDT (Temperatura de Deflexão Térmica)	0.45mpa/0.341	GB/T1634	°C	95
BIH (dureza base ISO)	//	ISO 527-2/1	MPa	116
Resistência à tensão	50mm/min, 23°	ISO 527-2/50	MPa	70
Resistência à flexão	2mm/min, 23°	ISO 527-2/50	MPa	66

Isenção de responsabilidade legal: As informações apresentadas acima são derivadas de percepções e recomendações gerais sobre os produtos da Lotactree e as suas aplicações, conforme fornecidas pelo laboratório Lotactree. Não deve ser interpretado como uma garantia que descreve as características do produto ou como prova da sua adequação a campos específicos. A Lotactree mantém os direitos de patente deste produto, e todos os detalhes relativos às suas características, desempenho, utilização e parâmetros técnicos estão sob proteção de propriedade intelectual. A reprodução ou imitação não autorizada por qualquer unidade ou indivíduo é estritamente proibida. Os clientes são encorajados a realizar testes seletivos com base nos seus requisitos exclusivos, e convidamos os clientes para participarem em discussões detalhadas connosco.

Lotactree

Morada: Rua da Mina 644 4410-269 Canelas VNG, Portugal