

OXINEUTRAL_PT	2
OXINEUTRAL_EN	4
OXINEUTRAL_ES	6

- N APLICAÇÃO DIRETA EM METAIS FERROSOS ENFERRUJADOS
- N RESULTADO DURÁVEL E PINTÁVEL

- N CONVERSOR DE FERRUGEM EM FILME ANTICORROSIVO
- N GRANDE RENTABILIDADE

CARACTERÍSTICAS

OXINEUTRAL é um produto destinado a ser aplicado sobre materiais ferrosos oxidados. A sua composição assegura a neutralização da ferrugem convertendo-a numa película anticorrosiva. Desta forma a aplicação de **OXINEUTRAL** não só neutraliza a ferrugem como também protege a superfície tratada contra a reaparição rápida da oxidação.

Segundo o estado das superfícies e a espessura da pintura, **OXINEUTRAL** consegue uma protecção variável de 8 a 16 meses.

APLICAÇÃO

OXINEUTRAL aplica-se puro, contudo em casos de superfícies pouco oxidadas pode ser diluído na proporção de 1 litro até 2 litros de água fria.

Pincelar ou aplicar com rolo ou através de imersão.

OXINEUTRAL pode-se aplicar sobre superfícies húmidas.



O tempo de desoxidação varia sempre segundo a temperatura ambiente.

UTILIZAÇÃO

1 litro de **OXINEUTRAL** permite proteger cerca de 10m² a 18m².

Este resultado, pode no entanto variar por várias razões, desde logo, o tipo de metal e o estado do mesmo.

Utiliza-se sobre chapas, tubos, pilares, tanques, superfícies, correntes, etc.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO	1 litro até 2 litros de água
NATUREZA QUÍMICA	Compostos vegetais redutores, hidro dispersantes à base de polímeros, solventes pesados e agentes desoxidantes.
AGENTES TENSIOATIVOS	Não aplicável
ESTADO FÍSICO / COR	Líquido / Castanho
ODOR	Resina
pH	Não abrangido
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	Completa
ENXAGUAMENTO	Não
FORMAÇÃO DE ESPUMA	Não
MASSA VOLÚMICA	1055 g/l +/- 20 g/l.
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não abrangido
REAÇÃO QUÍMICA	Ácido
CLASSIFICAÇÃO	 ATENÇÃO
VALIDADE	2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva. Evitar temperaturas extremas.

PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar este produto. Não deixar ao alcance das crianças.

Fechar a embalagem após cada utilização.

Em caso de contacto com os olhos e pele lavar com água potável.

Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contato apropriado.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

500 ml.

1 Lt.

**NAVTEC**
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

É uma marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Chamada para a rede fixa nacional

OXINEUTRAL

RUST DEOXIDANT AND NEUTRALIZER

- DIRECT APPLICATION ON RUSTY FERROUS METALS
- DURABLE AND PAINTABLE RESULT

- RUST CONVERTER INTO ANTI-CORROSIVE FILM
- GREAT PROFITABILITY

FEATURES

OXINEUTRAL is a product intended for application on oxidized ferrous materials. Its composition ensures the neutralization of rust, converting it into an anti-corrosive film. In this way, the application of **OXINEUTRAL** not only neutralizes rust but also protects the treated surface against the rapid reappearance of oxidation.

Depending on the condition of the surfaces and the thickness of the paint, **OXINEUTRAL** provides variable protection from 8 to 16 months.

APPLICATION

OXINEUTRAL is applied pure, however in cases of slightly oxidized surfaces it can be diluted in the proportion of 1 litre to 2 litres of cold water.

Brush or apply with a roller or by dipping.

OXINEUTRAL can be applied to damp surfaces.




The deoxidation time always varies depending on the ambient temperature.

USE

1 litre of **OXINEUTRAL** allows you to protect around 10m² to 18m².

This result, however, may vary for several reasons, including the type of metal and its condition.

Used on sheets, tubes, pillars, tanks, surfaces, chains, etc.



OXINEUTRAL

RUST DEOXIDANT AND NEUTRALIZER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DILUTION	1 litre to 2 litres of water
CHEMICAL NATURE	Reducing plant compounds, polymer-based hydrodispersants, heavy solvents and deoxidizing agents.
SURFACTANTS	Not applicable
PHYSICAL STATE / COLOR	Liquid / Brown
ODOR	Resin
pH	Not covered
SOLUBILITY IN WATER	Complete
RINSING	No
FOAMING	No
DENSITY	1055 g/l +/- 20 g/l.
FLASH POINT	Not covered
CHEMICAL REACTION	Acid
CLASSIFICATION	 ATTENTION
VALIDITY	2 years. Stored in original packaging. Protect the product from excessive sunlight. Avoid extreme temperatures.

PRECAUTIONS

Chemical Product: Read the label and safety data sheet before using this product. Do not leave within the reach of children.

Close the packaging after each use.

In case of contact with eyes and skin, wash with drinking water.

Always perform a test to determine compatibility and appropriate contact time .

AVAILABLE PACKAGING

500 ml.

1 Lt.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

It's a brand:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Call to the national landline network

- APLICACIÓN DIRECTA SOBRE METALES FERROSOS OXIDADOS
- RESULTADO DURADERO Y PINTABLE

- CONVERTIDOR DE ÓXIDO EN PELÍCULA ANTICORROSIVA
- GRAN RENTABILIDAD

CARACTERÍSTICAS

OXINEUTRAL es un producto destinado a su aplicación sobre materiales ferrosos oxidados. Su composición asegura la neutralización del óxido, convirtiéndolo en una película anticorrosiva. De esta forma, la aplicación de **OXINEUTRAL** no sólo neutraliza el óxido sino que también protege la superficie tratada contra la rápida reaparición de la oxidación.

Dependiendo del estado de las superficies y del espesor de la pintura, **OXINEUTRAL** proporciona una protección variable de 8 a 16 meses.

APLICACIÓN

OXINEUTRAL se aplica puro, sin embargo en casos de superficies ligeramente oxidadas se puede diluir en la proporción de 1 litro por 2 litros de agua fría.

Pincel o aplicar con rodillo o por inmersión.

OXINEUTRAL se puede aplicar sobre superficies húmedas.


El tiempo de desoxidación siempre varía en función de la temperatura ambiente.

USAR

1 litro de **OXINEUTRAL** permite proteger entre 10m² y 18m².

Este resultado, sin embargo, puede variar por varios motivos, entre ellos el tipo de metal y su estado.

Utilizado sobre láminas, tubos, pilares, tanques, superficies, cadenas, etc.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

DILUCIÓN	1 litro a 2 litros de agua
NATURALEZA QUÍMICA	Compuestos vegetales reductores, hidrodispersantes a base de polímeros, disolventes pesados y agentes desoxidantes.
TENSIOACTIVOS	No aplicable
ESTADO FÍSICO / COLOR	Líquido / Marrón
OLOR	Resina
pH	Descubierto
SOLUBILIDAD EN AGUA	Completo
ENJUAGUE	No
ESPUMOSO	No
DENSIDAD	1055 g/l +/- 20 g/l.
PUNTO DE INFLAMABILIDAD	Descubierto
REACCIÓN QUÍMICA	Ácido
CLASIFICACIÓN	 ATENCIÓN
VALIDEZ	2 años. Almacenado en embalaje original. Proteja el producto de la luz solar excesiva. Evite las temperaturas extremas.

PRECAUCIONES

Producto Químico: Leer la etiqueta y ficha de datos de seguridad antes de utilizar este producto. No dejar al alcance de los niños.

Cerrar el embalaje después de cada usar.

En caso de contacto con ojos y piel, lavar con agua potable.

Realice siempre una prueba para determinar la compatibilidad y el tiempo de contacto adecuado.

EMBALAJE DISPONIBLE

500 ml.

1 litro


ESPECIALISTA EM NÁUTICA

Es una marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, SA
Zona Industrial Carvalhinho, Lote 11 – Apartamento 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | Correo electrónico: info@imporquimica.pt

*Llamada a la red fija nacional