

33.02 – PAVINEUCE BORRACHA CLORADA

CONSIDERAÇÕES:

Baseado em resinas de borracha clorada e pigmentos e cargas de excelente qualidade, este produto é detentor de boas características de resistência mecânica e química que lhe permitem um vasto campo de aplicação, podendo ser aplicado sobre reboco, betão, fibrocimento, ferro, madeira, etc.

No entanto, é mais usado na pintura de pavimentos em betão e em pinturas submersas (tanques, depósitos de água).

Pode apresentar a característica de antiderrapante ou não.

PROPRIEDADES:

- Boa resistência à intempérie.
- Boa aderência.
- Boa resistência mecânica e química.
- Boa durabilidade.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1,250 ± 0,10.
- **Viscosidade**.....150±23” Ford IV (20°C)
- **Cor**.....As do catálogo e outras de preferência cores térreas.
- **Secagem superficial**.....± 30 minutos.
- **Secagem profundidade**.....± 24 horas.
- **Secagem entre demãos**.....2 a 4 horas.
- **Acabamento**.....Acetinado.
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**....^{a)} Valor limite UE para este produto cat. (A/i) 500 g/l (2010). Este produto contém no máximo 500 g/l COV.

UTILIZAÇÃO:

A sua utilização principal é a pintura de pavimentos em betão.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

As superfícies em betão devem estar limpas, secas, duras e isentas de areias mal aderidas.

Quando aplicada sobre ferro, estas superfícies devem estar limpas, isentas de ferrugem e protegidas com um “PRIMÁRIO ANTICORROSIVO” resistente.

Para o caso das superfícies em madeiras, estas devem estar limpas, secas e devidamente lixadas, garantindo assim, que o poro da madeira se encontre aberto. Se houver a necessidade de resolver pequenas irregularidades e ou aumentar a dureza da superfície pode-se aplicar Neucemob SP210 – Sub capa poliuretana.

APLICAÇÃO:

Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar.

A aplicação é feita à trincha ou rolo, em 3 demãos convenientemente diluídas e intervaladas de 6 a 12 horas.

O pavimento só pode ser pisado 48 a 72 horas após a última demão.

No caso de pinturas submersas, só colocar água nos tanques 7 dias após a última demão.

DILUIÇÃO:

Com “DILUENTE 350” nas seguintes proporções:

1ª demão 5 a 10%

Restantes..... Até 5%

RENDIMENTO:

Em média e por demão 7 a 9 m²/ litro, dependendo da porosidade do betão.

LIMPEZA DO MATERIAL:

Com “DILUENTE 350” ou “DILUENTE CELULOSO NITRO” logo após a aplicação.

PRECAUÇÕES:

- Embora não seja um produto com cheiro muito activo é conveniente que os locais tenham boa renovação de ar.
- No caso de contacto com a pele ou com os olhos lavar abundantemente com água.

**ARMAZENAGEM
E
EMBALAGEM:**

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.

É fornecido em embalagens de 1lt, 5lt e 20 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.