

Resina de Aderência Reboco/Betão



DESCRIÇÃO

RESINET é uma emulsão estireno-acrílica, com um grande poder de aderência e colagem. Incorporado nos betões e argamassas modifica-lhes as propriedades e dá-lhes novas qualidades (compacidade, resistência e impermeabilidade. Considerado como a "cola do pedreiro" evitando a retração das argamassas

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Rebocos novos, betonilhas, endurecimento de betão, reparações com argamassas cimentícias, fixação da superfície dos betões em desagregação, colagem de sílica em superfícies vidradas, etc.

VANTAGENS

- Aumenta a aderência e permite o agarramento do cimento sobre todos os suportes de alvenaria, mesmo em betões com descofrante);
- Aumenta a plasticidade com uma diminuição da água da amassadura de 10 a 15%;
- Aumenta as resistências mecânicas e diminui a contração;
- Diminui de forma considerável a porosidade das argamassas;
- Permite realizar cimento cola;
- Permite realizar betonilhas com pouca espessura;
- Permite agarramento de rebocos sobre fachadas pintadas;
- Contribui para a impermeabilização das argamassas.

MODO DE APLICAÇÃO

Limpar os suportes e eliminar as partes não aderentes. Agitar bem o produto antes da aplicação. Aplica-se sempre com suporte ligeiramente húmido, com rolo ou pulverização. Aplica-se diluído com água na proporção de 1 para 3 (água), ou em betonilhas com 0,400 a 0.600 litros por cada 25 Kg de cimento. Rebocos de 0,250Kg a 0,500Kg para 25 Kg de cimento. A limpeza das ferramentas é feita com água logo após a aplicação.

RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C;
- Produto não tóxico, sem perigo para a pele;
- Não inflamável.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Natureza	Acrílica
Cor	Branco leitoso
Densidade	1,08 kg
Rendimento	18-20 m ² /L
Secagem ao toque	30-60 min
COV	máx 11 g/L COV
(Valor limite da UE para este produto Cat. A/c: 40g/L)	
Embalagem	5 Lt e 25 Lt



Vital Tintas e Impermeabilizantes

Loja Av. José Elias Garcia, 44 B
2745-141 Queluz

Armazém Av. Afonso Costa, ARM 1 e 2
2745-232 Queluz

Contactos

91 785 91 91

geral@tintas-vital.pt

www.tintas-vital.pt

As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio antes de aplicação geral é sempre conveniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.