

MATE INTERIOR PRIMÁRIO

Apresentação

Primário branco para aplicação como primeira demão, antes da aplicação de SATIN 400, MATE 100, MATE 300 em paredes novas ou antigas.

Natureza: Copolímero de Estireno-Acrílico

Acabamento: Mate Cor: branco Densidade: 1,6 Kg / litro + - 0,05 Sólidos por peso: 60 + - 1

VOC: Cat.a / c BA (2010) máx. 40 g / L

Rendimento: 8 - 10 m² / litro e camada de acordo com a superfície

Secagem: Para tocar: 20-30 min. Repintura: 6-8 horas

Embalagens: 14, 10 e 4 litros.

Aplicação:

Rolo ou Pistola e Utensílios de limpeza: Água

Preparação do suporte:

Novos suportes:

Argamassa de cimento: aguarde até o endurecimento completo (30 dias no mínimo). Limpe o suporte de possíveis eflorescências por meio de jateamento abrasivo. Neutralizar superfícies alcalinas. Em superfícies polidas, lixe para abrir o poro. Limpe o suporte de produtos estranhos.

Gesso: aguarde até secar (no máximo 20% de umidade). Remova produtos estranhos do suporte. Eliminar eflorescência. Regule as absorções do suporte com POLIACRIL. Em superfícies polidas.

Restauração e manutenção:

Remova completamente a tinta antiga em mau estado ou mal aderida. As superfícies brilhantes devem ser lixadas para garantir uma boa adesão. Em substratos pintados, a solidez e a aderência da tinta devem ser verificadas, descobrir a natureza para evitar possíveis incompatibilidades e remover poeira e sujeira antes de serem repintadas. .

RECOMENDAÇÕES

- Misture o conteúdo do recipiente.
- Não aplicar em temperaturas abaixo de 5 ° C
- Preserve o recipiente das geladas.
- Não lavar superfícies pintadas até depois de 15 dias.