

Tinta Epóxi para Pavimentos



DESCRÍÇÃO

Pintura Epóxi bi-componente de alta resistência, contém solventes. Após a secagem completa, obtém-se uma película muito dura mas elástica, não quebradiça e muito resistente ao choque, tendo uma boa retenção do brilho. É resistente às intempéries, às águas residuais, às bases em concentrações elevadas, gorduras, óleos e ao contacto esporádico de carburantes e solventes.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Pode ser aplicado em interiores e exteriores, aplica-se sobre betão, argamassas autonivelantes, rebocos de cimento, aço, madeira, metais leves e outros materiais de construção. Devido ao seu acabamento liso e semi-brilhante é de fácil limpeza. É aconselhado para pavimentos sujeitos a grande desgaste, lojas, armazéns, garagens, parqueamentos, oficinas, restauração (cozinhas antiderrapantes), hospitais e ainda para toda a indústria húmida como matadouros, instalações agroindustriais, depuradores de esgotos, etc. Também é indicado para pinturas submersas em piscinas e tanques.

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicação a rolo, trincha ou pistola. A limpeza de utensílios é feita com diluente epóxi.

Preparação dos suportes

As superfícies a pintar devem apresentar-se isentas de sujidade e de partículas soltas ou em estado de desagregação; devem ser suficientemente porosas de modo a permitir a aderência da pintura. Quando se trata de suportes sujeitos a uma exposição prolongada à água, é conveniente proceder à desfogagem do betão por jato de areia.

Em aço recomenda-se a decapagem por jato abrasivo.

Aplicar o produto de uma maneira contínua e uniforme de modo a que cada demão comece e termine no mesmo dia.

Preparação da mistura na 1^a Demão

Para a aplicação de Bepox, na primeira demão, é conveniente misturar o componente A com o componente B e adicionar 10% de diluente epóxi à mistura.

Preparação da mistura 2^a e 3^a Demão

Misturar o componente B ao componente A e adicionar 5% de diluente epóxi devendo ser tudo muito bem misturado.

Nunca preparar mais tinta do que a necessária dentro do tempo de aplicação da mistura (Pot life). O tempo de espera entre as demãos é normalmente de 1 dia , dependendo das condições atmosféricas.

ACONDICIONAMENTO

BEPOX é vendido em Kit de 20 Lt +10 Lt para pintar uma área de +- 80 m², com uma espessura final de 140 a 200 Micras, ou de 4 Lt +2 Lt para uma área de +- 16 m² de iguais espessuras.

Vital Tintas e Impermeabilizantes

Loja Av. José Elias Garcia, 44 B

2745-141 Queluz

Armazém Av. Afonso Costa, ARM 1 e 2

2745-232 Queluz

Contactos

91 785 91 91

geral@tintas-vital.pt

www.tintas-vital.pt

Fabricado por:



As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio antes de aplicação geral é sempre conveniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.

Tinta Epóxi para Pavimentos



PRECAUÇÕES NA UTILIZAÇÃO

Temperatura para aplicação: superior a + 10º C.

Lavar os utensílios com diluente próprio (Epóxi).

Tanto o diluente como o produto no estado líquido, ou não totalmente endurecidos, são nocivos à água e aos terrenos, não devendo ser vertidos nas canalizações de água ou terrenos.

Em locais fechados, deve-se providenciar uma boa ventilação durante a aplicação .

Produto inflamável, evitar fumar ou foguear até à cura total do produto (72 horas a 120 horas).

Em caso accidental, de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água e consultar um médico.

Utilizar meios de proteção usuais nestes tipos de produtos (Luvas, máscaras de proteção ou outros).

A eliminação da embalagem é da responsabilidade do aplicador final.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Natureza	Epóxi
Acabamento	Semi-Brilho
Cor	Branco e Outras
Densidade	1,2 kg/l
Rendimento	6 a 8 m ² /L por demão
Secagem superficial	3-4 h
Secagem repintura	12-24 h
COV	COV: Cat. j BD (2010) máx 500 g/L (Valor limite da UE para este produto Cat. A/j 500g/L)
Embalagens Kit	6 Kg e 30 Kg



Vital Tintas e Impermeabilizantes

Loja Av. José Elias Garcia, 44 B

2745-141 Queluz

Armazém Av. Afonso Costa, ARM 1 e 2

2745-232 Queluz

Contactos

91 785 91 91

geral@tintas-vital.pt

www.tintas-vital.pt



As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio antes de aplicação geral é sempre conveniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.