



PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

Moype, S.A.
Cmno. De los Marques, 35
30570 Beniaján MURCIA
Tlf. 968 820 878
968 820 812
609 654 370
info@moype.es

PINTURA DE SEÑALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

Pintura especial para señalización vial, pasos de cebra, bordillos, aparcamientos, etc.

Está formulada a base de resina acrílica termoplástica al disolvente, pigmentos y cargas resistentes al desgaste. Secado rápido y buena cubrición.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para señalización de viales públicos o privados sobre asfalto, hormigón no pulido, pasos de cebra, bordillos, aparcamientos, etc. Exterior / Interior.

La resistencia y durabilidad de la pintura de suelos son proporcionales a las agresiones que puedan sufrir.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza:	Acrílica Termoplástica	
Acabado:	Semimate	
Color:	Blanco, Amarillo, Rojo, Azul y Negra	
Densidad:	1,3 Kg/Litro, +- 0,05 aprox. Puede variar según color	
Sólidos en peso:	70 +- 1	
Rendimiento:	4 – 6 m²/Litro y mano	Según superficie
Secado:	Al tacto: 30 minutos según temperatura. Repintado: 2 horas mínimo	
Envases:	20, 4 Litros y 750 ML	

MODO DE EMPLEO

Aplicación: Brocha, Rodillo o Pistola

Dilución orientativa: brocha y rodillo, al uso, o máximo 10%. Pistola, 10 – 15% máximo.

Diluyente y limpieza utensilios: Disolvente universal 101 / Disolvente Industrial

Preparación del soporte:

Soportes nuevos:

Es fundamental la correcta preparación del pavimento. Esperar hasta su total fraguado (30 días mínimo). Eliminar posibles eflorescencias. El pavimento debe estar saneado y si es necesario recrecido, para conseguir su uniformidad y perfecto tratamiento. El soporte debe encontrarse en óptimas condiciones de limpieza (exento de productos extraños) y perfectamente seco. Grasas y aceites deben eliminarse completamente. El abujardado o granallado del suelo resuelve los problemas de suciedad, aunque también en algunos casos puede ser suficiente un tratamiento químico consistente en una solución de sosa cáustica al 15 – 20 % seguida de neutralización con sulfumán y un posterior aclarado con agua abundante. El pavimento debe tener la suficiente porosidad para favorecer la penetración de la pintura, con el fin de conseguir una perfecta adherencia.

Soportes asfálticos: aplicar correctamente tras la eliminación de productos extraños. Controlar el intervalo de temperaturas, no aplicando nunca a temperaturas elevadas para evitar sangrados. Comprobar que no haya migración de plastificantes asfálticos.



PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

Moype, S.A.
Cmno. De los Marques, 35
30570 Beniaján MURCIA
Tlf. 968 820 878
968 820 812
609 654 370
info@moype.es

Restauración y mantenimiento:

Eliminar pinturas viejas en mal estado o mal adheridas, mediante los métodos tradicionales de decapado mecánico (granallado, abujardado) o químico (decapantes).

Comprobar que la adherencia entre pinturas viejas bien ancladas y las nuevas pinturas es perfecta y no deteriora la adherencia de las antiguas pinturas sobre el sustrato.

Seguir el procedimiento habitual indicado en soportes nuevos.

Consejos de aplicación:

- Remover y diluir, si procede, el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar sobre sustratos limpios y secos, eliminando la suciedad mediante desengrasantes o detergentes y agua limpia.
- No aplicar a temperaturas extremas, ni en superficies expuestas a una fuerte insolación.
- Comprobar posibles sangrados sobre superficies asfálticas.
- Aplicar una primera capa diluida, y una segunda capa al uso.
- La adición de sílice (250 gr/L) al producto, puede proporcionar una superficie antideslizante.

SEGURIDAD

- Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C
- Producto inflamable. Conservar en zonas secas, a cubierto, a temperaturas entre 5 y 35°C
- No comer, beber ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No verter los residuos al desagüe. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

Los datos reflejados en esta ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproductibilidad en cada caso concreto.