

06.04 – TEXTURFLEX – Tinta Areada Flexível

CONSIDERAÇÕES:



Baseada numa emulsão acrílica e pigmentos e cargas minerais resistentes, a “TEXTURFLEX” é uma tinta texturada, impermeável, flexível, vocacionada para o revestimento de paredes no exterior. Permite a afinação de uma vasta gama de cores no sistema BIG MIX.

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação e excelente aderência
- Boa resistência à intempérie.
Impermeável à água mas permeável ao vapor de água.
- Grande flexibilidade.
- Boa cobertura, permitindo o disfarce de irregularidades da superfície.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1,350 ± 0,10 (p/ cor branca)
- **Viscosidade**.....250 ± 25 Poises (25°C)
- **Cor**.....Branca, as do catálogo e outras.
- **Acabamento**.....Texturado, elástico de relevo médio levemente acetinado.
- **Secagem ao tacto**.....± 1 hora.
- **Secagem profundidade**.....± 24 horas.
- **Teor em CIT/MIT**.....< 15 ppm
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**....^{a)} Valor limite UE para este produto subcat. (A/c) 40g/l (2010). Este produto contém no máximo 15 g/l COV .

UTILIZAÇÃO:

Pelas suas características de impermeabilização, elasticidade e resistência à intempérie, é recomendada para o revestimento de paredes exteriores quando se pretende associar um acabamento decorativo à possibilidade de disfarçar imperfeições e encobrir fissuras nas paredes exteriores.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície deve estar seca, dura, isenta de poeiras, gordura, sujidade, areias mal aderidas ou tintas a esfoliar.

No caso de betão ou reboco e para obter um acabamento mais perfeito, escovar convenientemente a superfície e aplicar uma demão como preparação de "TEXTURFLEX" diluída com água (esfregaço).

Sobre as superfícies caiadas depois de uma boa escovagem aplicar uma demão de "PLIONEUCE SELANTE " como fixador, e esperar 24 horas antes da aplicação da "TEXTURFLEX".

No caso de repinturas, escovar bem a parede de modo a eliminar restos de tinta velha ou a esfoliar, se a superfície apresentar zonas

APLICAÇÃO:	danificadas ou mesmo zonas “farinadas” aplicar uma demão de “IMPERNEUCE”. Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar. É aplicado com rolo alvéolado ou escova, em uma só demão sem diluição. Na aplicação com rolo a terminação do acabamento texturado deverá ser feita de baixo para cima. Como camada de isolamento poderá aplicar-se: Uma demão “PLIONEUCE PRIMÁRIO” sem diluição, sempre que o reboco novo apresente sinais de alcalinidade ou salitre ou ainda nas repinturas como promotor de aderência e de protecção. Uma demão “HYDRONEUCE PRIMÁRIO” – Sem diluição. Uma demão “MULTINEUCE – Primário Acrílico Aquoso Multiusos” – Sem diluição.
DILUIÇÃO:	Com água, se necessário, em quantidades bastante pequenas.
RENDIMENTO:	Em média 1,2 a 1,5 m²/litro, dependendo da absorção do reboco. Para o esfregaço o rendimento é de ± 4 m²/Litro e por demão.
LIMPEZA DO MATERIAL:	Com água, logo após a aplicação.
PRECAUÇÕES:	Este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças. Para mais informação consultar a <u>Ficha de Segurança</u> do produto é fundamental.
RECOMENDAÇÕES:	Não aplicar com tempo chuvoso, nem com temperaturas inferiores a 5 °C. No caso de aplicações em paredes expostas ao sol e naturalmente quentes, recomendamos que sejam previamente humedecidas (molhadas com água), a fim de se evitar uma secagem demasiado rápida da "TEXTURFLEX" e os defeitos de aplicação que daí possam advir.
ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:	Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto. É fornecido em embalagens de 5 e 15 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.