

Revestimento Rugoso Acrílico Profissional



DESCRIÇÃO

Pintura de textura areada mate, antialcalina, boa cobertura, boa resistência, permeável ao vapor de água. Não amarelece, resistente à humidade. Ideal para proteção de exteriores de edifícios. Uso profissional muito equilibrado em qualidade e economia.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Proteção e impermeabilização de fachadas ou paredes exteriores em geral. Pode aplicar-se sobre reboco, gesso, pinturas antigas ou outros revestimentos. Ideal para uniformização e regularização de paredes devido à sua textura rugosa.

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicação a rolo, trincha ou pistola. A limpeza de utensílios é feita somente com água.

Em superfícies novas de gesso, cimento, ladrilho etc.

(Deve sempre aguardar pela cura completa do cimento, aprox. 1 mês)

- Limpar bem as superfícies de modo a ficar seco, isento de poeiras e gorduras;
- Aplicar uma demão de **Primário Acrílico de Exterior POLIACRIL** diluído em 4 a 5 partes de água;
- Aplicar uma primeira demão (esfregação) diluída em 20-30% em água;
- Acabamento com uma ou duas demãos diluídas em 10-15% em água.

Em superfícies degradadas de gesso, cimento, cal, etc.

- Limpar com jato de água sob pressão ou escovar de modo a remover tinta velha não aderente;
- Reparar as zonas danificadas ou com fissuras com **Massa de Exterior PLASTE**;
- Aplicar previamente uma demão **POLIACRIL** diluído em 2 partes de água e prosseguir ;

Em superfícies pintadas se estiverem em bom estado

- Lavar, lixar e aplicar diretamente na pintura;

RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C;
- Não aplicar sobre suportes excessivamente quentes por exposição solar;
- Não lavar as superfícies pintadas antes de passados 15 dias.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Natureza	Acrílica Estirénica
Acabamento	Rugoso Mate
Cor	Branco e Outras
Densidade	1,6 kg
Rendimento	4-6 m ² /L
Secagem ao tacto	20-30 min
Secagem repintura	4-5 h
COV	máx 5 g/L COV
(Valor limite da UE para este produto Cat. A/c: 40g/L)	
Embalagem	15L/24Kg



Vital Tintas e Impermeabilizantes

Loja Av. José Elias Garcia, 44 B
2745-141 Queluz

Armazém Av. Afonso Costa, ARM 1 e 2
2745-232 Queluz

Contactos

91 785 91 91
geral@tintas-vital.pt

As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio antes de aplicação geral é sempre conveniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.