

Primário Multi-aderente



DESCRIÇÃO

Resina acrílica para misturar com cimento tipo Portland, originando um composto de presa rápida com grande fluidez muito aderente e impermeabilizante.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Pode ser utilizado como primário ou como acabamento impermeabilizante. Como primário em telas asfálticas com proteção do alumínio, sobre betão, alvenaria, esferovite, pinturas antigas, etc. Pode ser utilizado como aglutinante de superfícies de cimento degradadas. Pode ainda ser utilizado como acabamento impermeabilizante de betão que venha a ficar subterrado ou de betão à vista quando este se encontrar poroso ou fissurado e for necessário uniformizar o aspeto. **Impermeabilização de piscinas, lagos, floreiras, reservatórios, etc..**

MODO DE APLICAÇÃO

EASYPRIME deve ser misturado deitando sempre primeiro o cimento aos poucos na resina utilizando misturador elétrico de baixa rotação (300rpm) mexendo lentamente até se obter uma pasta consistente, cremosa e sem grumos:

1 litro de resina **EASYPRIME** para um máximo de 1 kg de cimento.

A aplicação pode ser feita a trincha, rolo ou escova. Podem ser aplicadas 2 a 3 demãos desde que a demão anterior esteja seca ao tato. No caso de pintura por cima do produto, deixar que o mesmo cure durante 2 a 3 dias.

Pode ser aplicado com o suporte húmido. A limpeza das ferramentas é feita com água, logo após a aplicação.

OUTRAS APLICAÇÕES EASYPRIME

Pode ser diluído com 10% de água e aplicado como primário incolor adquirindo excelentes propriedades isolantes e impermeáveis à água mas permeáveis ao seu vapor.

RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C;
- Não aplicar sobre suportes excessivamente quentes por exposição solar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|-------------------------------------|
| Natureza | Acrílica Estirénica |
| Cor | Branco leitoso |
| Densidade | 1.09 kg |
| Rendimento | Variável +- 0.200 gr/m ² |
| Secagem ao tato | 1-2 h |
| Secagem total | 24-48 h |
| COV | máx 30 g/L COV |
| <small>(Valor limite da UE para este produto Cat. A/g: 30g/L)</small> | |
| Embalagem | 15 L |



Vital Tintas e Impermeabilizantes

Loja Av. José Elias Garcia, 44 B
2745-141 Queluz

Armazém Av. Afonso Costa, ARM 1 e 2
2745-232 Queluz

Contactos

91 785 91 91
geral@tintas-vital.pt
www.tintas-vital.pt

As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio antes de aplicação geral é sempre conveniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.