

05.06 – SILICATUS – Tinta Orgânica Mate Mineral

CONSIDERAÇÕES:



Revestimento orgânico de aspecto mate mineral é constituído por silicatos de potássio, polímeros orgânicos e pigmentos inorgânicos de grande solidez que lhe confere qualidades especiais distinguindo-o das restantes tintas plásticas tradicionais.

A quantidade de componente orgânico é inferior a 5 % em peso (de acordo com a norma DIN 18363).

Destinado para substratos minerais porosos, em pinturas interiores e exteriores, com o qual funde fortemente através de um processo físico - químico a que se dá o nome de silicificação, na qual lhe confere excelente estabilidade perante os agentes atmosféricos e a poluição com grande durabilidade e permeabilidade ao vapor de água.

PROPRIEDADES:

- Excelente endurecimento com o substrato.
- Não “descasca”, não greta nem incha por efeito da humidade.
- Grande resistência a erosão e ao envelhecimento.
- Inibe o desenvolvimento de fungos e bactérias.
- Boa retenção de cor.
- Excelente permeabilidade ao vapor de água.
- É hidrofugo e não atrai partículas de poeira.
- Ecológica.
- Incombustível.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1,440 ± 0,10 (p/ branco)
- **pH**12±2
- **Cor**.....Branco e cores de catalogo
- **Acabamento**.....Liso com aspecto mate mineral
- **Secagem superficial**.....1 horas
- **Sobrepinturas**.....6 a 8 horas.
- **Silicificação completa**.....±3 dias.
- **Ponto de inflamação** não inflamável.
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**....^{a)} Valor limite UE para este produto cat. (A/a) 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 15 g/l COV.
- **Classificação segundo as normas EN1062-1 e NP4505 (2012)**
 Brilho especular- Classe G3- Mate ($G \leq 10$ Âng. Incidência 85°)
 Permeabilidade ao vapor de água- Classe V1- Elevada ($0.14m \leq sd < 1.4m$)
 Permeabilidade á água líquida- Classe W3- Baixa ($W \leq 0.1Kg m^{-2} h^{-0.5}$)
 Resistência aos álcalis dos ligantes hidráulicos- Nada a assinalar
 Resistência ao envelhecimento artificial acelerado (NP EN ISO 11341)- Amarelecimento ligeiro, não apresenta defeitos como fissuras, empolamento ou destacamento.

UTILIZAÇÃO:

Dadas as características peculiares deste produto e a sua grande afinidade com as estruturas dos materiais de construção, é muito utilizado em pinturas novas, interior ou exterior, de substratos minerais tais como: betão, reboco tradicional de cimento, reboco de areia e cal, superfícies caiadas, tijolo, fibro cimento, pedra natural ou artificial (porosa), ou cerâmica não vidrada.

É muito usado para a restauração de edifícios antigos, monumentos e afins.

Não deve ser aplicada sobre tintas convencionais, plásticas ou esmaltes.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

As superfícies devem estar limpas, secas, isentas de gordura ou materiais em desagregação, libertas de eflorescências e duras.

Como o endurecimento deste produto se processa através de uma reacção físico - química entre ele e o substrato, é necessário que este possua alguma porosidade para que o produto penetre com facilidade.

Rebocos de cimento novos, aguardar pela cura completa do cimento, o que demora aproximadamente 1 mês.

Rebocos anteriormente pintados com tintas convencionais, proceder a remoção do revestimento antigo.

Superfícies caiadas, efectuar uma lavagem com jacto de água sob pressão.

Substratos contaminados com fungos e algas, depois de efectuar uma limpeza conveniente, aplicar solução desinfestante para o tratamento do mesmo.

APLICAÇÃO:

Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar.

Aplicar com rolo ou trinchã de acordo com o seguinte esquema de aplicação; uma demão de Silicatus Primário e deixar secar. Após 24 horas, aplicar duas a três demãos de tinta “Silicatus –Tinta Orgânica Mate Mineral”, intervaladas entre si de 6 a 8 horas, sem diluição.

Se a superfície não for totalmente porosa deve-se de diluir a 1ª demão de tinta a 10% com água.

RENDIMENTO:

Variável de acordo com a absorção do substrato. Em média e por demão 8 a 10 m²/litro.

PRECAUÇÕES:

Dado a natureza fortemente alcalina do produto, recomendamos o uso de luvas e óculos de protecção durante a aplicação.

No caso de contacto com a pele ou com os olhos lavar abundantemente com água. Manter fora do alcance das crianças.

Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.

Isolar convenientemente as zonas próximas da superfície a pintar na medida em que a tinta de “SILICATUS” salpicando para o vidro, pedras naturais, ladrilhos, alumínio etc., origina manchas. Neste caso lavar imediatamente a zona salpicada com água

RECOMENDAÇÕES: Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 5°C nem superior a 25°C ou em condições climatéricas adversas, não aplicar sobre suportes muito quentes por exposição ao sol.

**ARMAZENAGEM
E
EMBALAGEM:**

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.
Utilizá-lo, preferencialmente, até 1 anos após a data de fabrico.
É fornecido em embalagens de 5 e 15 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.