

## Cimento de Impermeabilização



### DESCRIÇÃO

**SUPERCIM** é um cimento com base em uma mistura complexa de cimento, cargas e aditivos, destinado a realizar impermeabilizações resistentes à pressão negativa ou positiva.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

Pode ser utilizado sobre suportes de betão, argamassas, pedra e fibrocimento, em trabalhos de:

- Impermeabilização de depósitos de água (compatível com água potável), piscinas, canais, etc. ;
- Impermeabilização de caves, com paredes húmidas;
- Impermeabilizador de paredes de garagem pelo interior sem necessidade, de levantar parede dupla;
- Impermeabilização de poços de Elevadores.

### MODO DE APLICAÇÃO

O suporte deve estar são sem partículas em desagregação e deve ser humedecido. Os suportes antigos ou em mau estado de conservação devem de ser reparados. Todos os orifícios devem ser tapados, as fissuras colmatadas e os fundos em desagregação tratados com **RESINET**.

#### Amassadura do SUPERCIM:

A amassadura é feita na proporção de 5 L de **RESINET M** para cada 20 Kg de **SUPERCIM**. No caso de paredes lisas ou para melhorar a aderência do **SUPERCIM** pode dar-se uma primeira demão de **RESINET** (1 Lt de Resinet/ 2 Lt de Água). Esta amassadura deve ser feita com um misturador de baixas rotações, para que fique cremosa e sem grumos.

A aplicação é feita com ajuda de uma escova ou pincel de caiar em 2 de mãos (podendo por vezes ser necessário uma terceira em zonas muito críticas de impermeabilização) com intervalo entre elas de pelo menos 8 horas. Também pode ser aplicado a rolo para um acabamento mais homogêneo.

Não trabalhar sobre suportes gelados, ou completamente secos  
A temperatura ideal para aplicação situa-se entre os +5° e os +25°C.  
Nunca trabalhar ao sol nem em tempos ventosos.

### VANTAGENS

Excelente aderência sobre qualquer suporte, sendo ele pintado ou não, desde que a base esteja sã.  
É um cimento impermeável à água mas permeável ao vapor de água que acumulado pode ser prejudicial ao suporte em causa. Permite isolar os revestimentos decorativos ou outros e depois de seco constitui um reboco estanque por obturação dos poros da alvenaria.  
Não é inflamável, nem tóxico.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                             |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tempo de secagem total para encher com água | 4 a 5 Dias                                 |
|                                             | Tempo Seco                                 |
|                                             | Passar à lixa caso existam irregularidades |
| Consumo                                     | 1,2 Kg/m <sup>2</sup>                      |
| Embalagem                                   | Kit 20 Kg + 5 Lt                           |



#### Vital Tintas e Impermeabilizantes

**Loja** Av. José Elias Garcia, 44 B  
2745-141 Queluz  
**Armazém** Av. Afonso Costa, ARM 1 e 2  
2745-232 Queluz

#### Contactos

**91 785 91 91**  
geral@tintas-vital.pt  
www.tintas-vital.pt

As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio antes de aplicação geral é sempre conveniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.