

Cimento Elástico Impermeável (Resina)



DESCRIÇÃO

Solução aquosa de termopolímero sintético com uma extraordinária aderência sobre todas as superfícies usuais na construção civil. Grande facilidade de aplicação. Utiliza-se misturado com cimento Portland em proporções de uma parte de resina **CIMFLEX-T** e até uma parte de cimento. 320% de elasticidade.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Impermeabilização e revestimento de todas as superfícies que necessitem de uma estanquidade total nomeadamente terraços, varandas, floreiras, rebocos de fachadas, juntas de dilatação, fendas ou fissuras, assentamento de cantarias etc. Excelente base de aderência para assentamento de forras em tijoleira, azulejo ou pedra na vertical.

MODO DE APLICAÇÃO

Aplica-se sobre suportes limpos e húmidos, sem poeiras nem gorduras;
Molhar e manter húmido antes da aplicação, a superfície a impermeabilizar;
Para obter uma boa mistura, misturar deitando sempre, primeiro o cimento aos poucos na resina utilizando um misturador elétrico com 400 a 600 rotações/minuto, até se obter uma pasta consistente e cremosa;

Mistura recomendada

1 kg Resina / 0,600 kg de cimento.

A duração de utilização da mistura é de +- 1 hora, consoante a temperatura;

O consumo aproximado é de 2 Kg/m² em 2-3 demãos de mistura;

Uma terceira camada pode ser necessária em alguns casos;

Em superfícies iguais ou superiores a 20 m², utilizar rede **FIBRAX T 50** (malha de fibra de vidro antialcalina) entre duas camadas;

A limpeza das ferramentas é feita com água antes da secagem do produto.

RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C nem superiores a 35°C;
- Não encher com água antes de passados 5 dias.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Elasticidade	320%
Resistência ao arrancamento	+-130 kg/cm ²
Aspeto	Branco leitoso
Densidade	1,06 kg
Rendimento	1,5 a 2 Kg de mistura/m ²
Secagem ao tacto	30-40 min
Intervalo entre demãos	12-24 h
Ponto de rotura	N/mm ² >2500
Embalagem	5 Lt e 25 Lt



Vital Tintas e Impermeabilizantes

Loja Av. José Elias Garcia, 44 B
2745-141 Queluz

Armazém Av. Afonso Costa, ARM 1 e 2
2745-232 Queluz

Contactos

91 785 91 91

geral@tintas-vital.pt

www.tintas-vital.pt

As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio antes de aplicação geral é sempre conveniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.