

## Revestimento 100% Acrílico Exterior



### Descrição

Pintura de textura lisa mate 100% acrílica, antialcalina, muito boa cobertura, lavável e permeável ao vapor de água. Contém conservante anti fungos, resistente à humidade. Ideal para proteção de exteriores de edifícios. Acabamento perfeito com somente duas demões. Custos de mão de obra reduzidos.

### Campos de Aplicação

Utiliza-se para decoração e proteção no exterior de qualquer ambiente. Também pode aplicar no interior. Corrigir imperfeições e cobre cores fortes com uma demão.

### Modo de Aplicação

Aplicação a rolo, trincha ou pistola. A limpeza de utensílios é feita somente com água.

#### **Em superfícies novas de gesso, cimento, ladrilho etc.**

(Deve sempre aguardar pela cura completa do cimento, aprox. 1 mês)

- Limpar bem as superfícies de moda a ficarem secas, isentas de poeiras e gorduras;
- Aplicar uma demão de **Primário Acrílico de Exterior POLIACRIL** diluído em 2 a 3 partes de água;
- Aplicar uma primeira demão diluída em 10-15% de água;
- Acabamento com segunda demão diluída em 5% de água.

#### **Em superfícies degradadas de gesso, cimento, cal, etc.**

- Limpar com jato de água sob pressão ou escovar de modo a remover tinta velha não aderente;

- Reparar as zonas danificadas ou com fissuras com **Massa de Exterior PLASTE**;

- Aplicar previamente uma demão primária isolante **POLIACRIL** diluído em 2 a 3 partes de água;

#### **Em superfícies pintadas se estiverem em bom estado**

- Lavar, lixar e aplicar diretamente na pintura;

- Se a superfície estiver em mau estado, eliminar a pintura velha e proceder como se fosse uma superfície sem pintura.

### RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C;
- Não aplicar sobre suportes excessivamente quentes por exposição solar;
- Não lavar as superfícies pintadas antes de passados 15 dias.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Natureza	Acrílica Estirénica
Acabamento	Mate
Cor	Branco e Outras
Densidade	1,6 kg
Rendimento	8-10 m <sup>2</sup> /L
Secagem ao tacto	20-30 min
Secagem repintura	4-5 h
COV	máx 15 g/L COV (Valor limite da UE para este produto Cat. A/c: 40g/L)
Embalagem	4L/6Kg e 15L/24Kg



### Vital Tintas e Impermeabilizantes

**Loja** Av. José Elias Garcia, 44 B

2745-141 Queluz

**Armazém** Av. Afonso Costa, ARM 1 e 2

2745-232 Queluz

### Contactos

**91 785 91 91**

geral@tintas-vital.pt

www.tintas-vital.pt

As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio antes de aplicação geral é sempre conveniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.