

14.09 – CORROVEDA – Esmalte Passivante de Ferrugem

CONSIDERAÇÕES:



Baseado em resinas especiais, pigmentos anticorrosivos e produtos inibidores de ferrugem, este esmalte está preparado para ser aplicado directamente sobre superfícies, quer no interior quer no exterior, dispensando o uso de qualquer primário.

PROPRIEDADES:

- Boa resistência á intempérie.
- Boa aderência e bom brilho.
- Bom poder anticorrosivo.
- Passiva o desenvolvimento da ferrugem.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1,230 ± 0,10
- **Viscosidade**.....180 ± 20" Ford IV (20°C)
- **Cor**.....As do catálogo
- **Acabamento**.....Brilhante ou Forjado
- **Secagem superficial**.....4 horas
- **Secagem profundidade**.....± 24 horas.
- **Secagem entre demão**.....12 a 24 horas.
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**....^{a)} Valor limite UE para este produto cat. (A/i) 500 g/l (2010). Este produto contém no máximo 498 g/l COV.

UTILIZAÇÃO:

Dado as excelentes características anticorrosivas associadas a uma forte acção passivante da ferrugem, este esmalte está vocacionado para ser aplicado directamente sobre as superfícies ferrosas (mesmo que estas possuam alguma ferrugem superficial), dando-lhe protecção e cor, conseguindo ser uma alternativa ao método tradicional de protecção e embelezamento do ferro habitualmente moroso e envolvendo vários produtos. É ideal para a pintura de gradeamentos, portões, mobiliário de jardim, etc.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

As superfícies ferrosas não carecem de qualquer preparação especial, antes da aplicação do "CORROVEDA". No entanto, uma eliminação parcial da ferrugem superficial (ferrugem solta), com o auxílio da escova de aço e/ou lixa ajuda a uma maior eficácia do produto.

APLICAÇÃO:	É importante garantir a ausência de poros e de zonas de pouca cobertura (arestas, cantos, etc.) Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar. É aplicado à trincha, preferencialmente, ou com rolo, em 3 demãos, convenientemente diluídas intervaladas de 12 a 24 horas. A eficácia do produto está relacionada com a espessura da camada, pelo que se aconselha uma camada farta.
DILUIÇÃO:	Com “DILUENTE CORROVEDA” nas seguintes proporções: 1ª Demão.....10% para boa penetração. Restantes.....Sem diluição
RENDIMENTO:	Em média e por demão de 7 a 9 m² / litro.
LIMPEZA DO MATERIAL:	Com “DILUENTE PARA CORROVEDA” ou “DILUENTE CELULOSO”, imediatamente após a aplicação.
PRECAUÇÕES:	- Embora não seja um produto com cheiro muito activo é conveniente que o local de aplicação tenha boa renovação de ar. - No caso de contacto com a pele ou com os olhos lavar abundantemente com água.
RECOMENDAÇÕES:	Não deve ser aplicado em dias húmidos ou muito frios. A presença de humidade pode originar “descasque”.
ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:	Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto. É fornecido em embalagens de ¼, 1lt e 5 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chama-mos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.