

03.04 – SUPERNEUCE – Tinta Plástica Exterior Alta Qualidade

CONSIDERAÇÕES:



Tinta formulada com resina especial de superior qualidade, pigmentos e cargas seleccionadas de modo a conferirem-lhe grande solidez à luz e óptima resistência à intempérie, mesmo em condições adversas.

Permite a afinação de uma vasta gama de cores no sistema BIG MIX

PROPRIEDADES:

- Grande resistência à intempérie e aos alcalis.
- Fácil aplicação e boa cobertura.
- Boa resistência à limpeza húmida.
- Grande durabilidade.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1,520 ± 0,10 (p/ cor branca)
- **Viscosidade**.....92-124 Ku (25°C)
- **Cor**.....Branca, as do catálogo e outras
- **Acabamento**.....Mate
- **Secagem ao tacto**.....± 1 hora
- **Secagem profundidade**.....± 24 horas
- **Teor em CIT/MIT**.....< 15 ppm
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**....^{a)} Valor limite UE para este produto cat. (A/a) 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 30g/l COV.
- **Classificação “Qualidade do ar interior” segundo a Regulamentação Francesa e a norma EN ISO 16000 ... A⁺ (LQALMC.30/18).**

UTILIZAÇÃO:

Sendo uma tinta de alta qualidade poderá ser aplicada quer no exterior quer no interior e nos mais variados tipos de suporte, tais como: reboco areado ou liso, betão, tijolo, paredes estucadas e estanhadas, etc.

Possibilita bonitos acabamentos numa vasta gama de cores.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

O reboco novo deve estar limpo, seco, duro, isento de sujidade, de poeiras e de eflorescências alcalinas ou “musgos”, antes de se iniciar a aplicação.

No caso de repinturas escovar bem as paredes de modo a serem eliminados restos de tinta velha ou a esfoliar. Sendo as paredes exteriores esta operação é facilitada utilizando jacto de água sobre pressão.

ISOLAMENTO DA

Uma escolha criteriosa da 1ª demão (isolamento) ajuda a obter

- SUPERFÍCIE:** melhores acabamentos e a resolver certos problemas existentes na superfície a pintar.
Recomendamos como isolamentos especiais:
Uma demão “PLIONEUCE PRIMÁRIO” – Sem diluição.
Uma demão “HYDRONEUCE PRIMÁRIO” – Sem diluição.
Uma demão “AQUANEUCE – Primário Acrílico Aquoso Branco” – Sem diluição.
Uma demão “MULTINEUCE – Primário Acrílico Aquoso Multiusos” – Sem diluição.
Uma demão “MARSOL – Primário Acrílico de Alto Enchimento” – Diluído a 10% com água
- APLICAÇÃO:** Mexer bem o produto antes de o aplicar.
A aplicação é feita à trincha, rolo ou pistola, em 2 a 3 demãos convenientemente diluídas e intervaladas de 12 a 24 horas.
- DILUIÇÃO:** É feita com água nas seguintes proporções aproximadamente:

1ª Demão.....10%.
Restantes.....5% a 10%.
- RENDIMENTO:** Variável de acordo com a absorção do suporte, e as condições de aplicação.
Em média e por demão 11 a 15 m²/litro.
- LIMPEZA DO MATERIAL:** Com água, logo após a aplicação.
- PRECAUÇÕES:** Este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças. Para mais informação consultar a **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.
- RECOMENDAÇÕES:** Não aplicar sobre suportes muito quentes por exposição solar.
Temperatura de aplicação entre 5°C e 35°C, humidade relativa inferior a 80%, temperatura do suporte 2 a 3°C acima do ponto de orvalho.
- ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:** Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.
Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.
É fornecido em embalagens de 1lt, 5lt e 15 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.